

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

JATOBA MASSIV-SILDEBENSPARKET / JATOBA SOLID HERRINGBONE PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Jatoba (Hymenaea courbaril)
Råtræoprindelse / Timber origin	Syd- og Mellemamerika (Brasilien, Mexico, Mellemamerika)
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	960 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	9.5 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed (kerneved) / Biological durability (heartwood)	Klasse 3 · DS/EN 350 (moderat holdbart – ITTO durability index 3, <9 års levetid ved jordkontakt)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.23 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 960 kg/m ³)
Pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Opbygning / Construction	Massiv stavparket – not og fjeder (T&G) · Sildebensformat
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.2 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (Hungarian/brick pattern, note c)
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket iht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Tykkelse / Thickness	Bredde / Width	Længde / Length
16 / 20 / 22 mm	65.5 / 70 mm	393 / 420 / 458.5 / 500 mm

Dimensioner iht. vicawood.dk (15-07-2026).

Jatoba er en af verdens hårdeste og tungeste gulvtræsarter. Farven mørkner markant over tid fra lys orange-laks til dyb rødbrun ved lyseksponering.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket iht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr.
-------------	---

	305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde med verificeret legal oprindelse.
FSC	FSC-certificeret på forespørgsel. Certificeret ansvarlig og bæredygtig tropisk skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804. Understøtter LCA-baserede bygningsvurderinger.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, certificering og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

JATOBACLASSIFICERING / JATOBA GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Naturlige farveforskelle fra lys salmonorange til varm rødbrun. Ren vedstruktur med begrænset naturlig variation. Få, fasttsiddende kviste. Roligt og ensartet udtryk.
Klasse II	Mere udtalte naturlige farveforskelle fra lys orange til mørk rødbrun. Naturlige kviste og vedstruktur tilladt. Karakterfuldt og levende udtryk med naturlig variation.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice