

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

LAYERS EG LANGSTAVSPARKET / OAK LAYERS LONG-STRIP PARQUET

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Eg - Quercus robur
Oprindelse / Origin	Kontinental oprindelse * Europæisk produktion
Opbygning / Construction	Formstabil konstruktion - massivt eg-toplag (4-6 mm afhængig af variant) limet på krydsfiner (finerlags-substrat). IKKE 100% eg gennem alle lag (til forskel fra CORE-serien) - kun tolaget er massiv eg - fuldlimet montering
Overfladebehandling / Surface treatment	U - Ubehandlet, eller T - fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil
Densitet (toplag) / Density (wear layer)	700 kg/m3 (gennemsnit for massivt eg / average for solid oak)
Hårdhed toplag (Brinell) / Wear layer hardness	3.7 N/mm2 * DS/EN 1534
Brandklasse (U - ubehandlet) / Fire class (U - unfinished)	Dfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with oak top layer, at least 3,5 mm" - 550 kg/m3, >=15 mm total tykkelse, uden luftspalte underneath - opfyldes af alle varianter i denne serie uanset slidlagstykkelse 4/4,5/6 mm)
Brandklasse (T - Osmo, 4/4,5mm slidlag) / Fire class (T - Osmo, 4/4.5mm wear layer)	Dfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with surface coating and not specified above" - generisk ikke-eg-specifik række, 500 kg/m3, >=8 mm limet til substrat eller >=10/14 mm - den eg-specifikke belagte række kræver >=5 mm slidlag, hvilket 4/4,5 mm-varianten ikke opfylder)
Brandklasse (T - Osmo, 6mm slidlag) / Fire class (T - Osmo, 6mm wear layer)	Cfl-s1 - EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with a top layer of oak of at least 5 mm...with surface coating" - 650 kg/m3 (toplag), >=10 mm limet til substrat eller >=14 mm med/uden luftspalte - opfyldt af 6 mm-slidlagsvarianten)
Formaldehyd (U) / Formaldehyde (U)	E1 - målt 0,0011 mg/m3 (eg, ubehandlet, sammenlignelig boardkonstruktion, cert. A4279/2, UkrKhimAnaliz, EN 717-1)
Formaldehyd (T) / Formaldehyde (T)	E1 - Osmo UV Polyx-Oil er formaldehydfri (produkt-SDS). Sammenlignelig boardniveau-måling på eg-toplag+krydsfiner-konstruktion med Osmo-behandling: 0,0006 mg/m3 (cert. A4279/1, UkrKhimAnaliz, EN 717-1)
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering efter ældningsbehandling 1: middel <=1%, enkeltværdier <=5% * DS/EN 17456
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9% * DS/EN 13183-1
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Toplag >= 2,5 mm * Længde-afvigelse +/-0,1% * Bredde-afvigelse +/-0,2 mm * Lipning <=0,2 mm * Retvinklethed <=0,2% af bredde * Cupping <=0,2-0,3% af bredde * Spring <=0,1% af længde * DS/EN 13489:2023 Tabel 1
Gulvvarme - maks. overfladetemperatur	27 grader C (maks. 1-2 grader C/døgn)

Indeklima - relativ fugtighed	Optimal 45-55% * Tilladt 35-65%
Montering / Installation	Kun fuldlimning på selv bærende, tørt og stabilt undergulv
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342:2013 * CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Variant	Tykkelse (total/slidlæg)	Bredde	Længde
Standard	16/4 mm	65,5 mm	500-1500 mm
Bred	20/6 mm	90 mm	500-1500 mm
Smal	15/4,5 mm	90 mm	500-1500 mm

Dimensioner kryds-checket mod vicawood.dk/gulve/layers (17-07-2026).

SORTERING / GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Kvistfri eller meget fine sunde kviste. Roligt, ensartet udtryk.
Natur	Sunde kviste, naturlig variation i farve og struktur.
Rustik	Kraftige sunde og mørke kviste, marv- og splintved tilladt.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342:2013 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel * All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice