

1-K Premium-STP-parkettlim

UZIN MK 250

Hård, standfast lim til limning af alle gængse parkettyper

ANVENDELSESOMRÅDE:

- Massiv- og lamelparket
- Stavparket

EGNETHED:

- på undergulve med tilstrækkelig styrke
- på cement- og anhydritpudslag, og beton
- på fastskruede spånplader, (V 100) Fibergipsplader og lignende
- på nye støbeasfaldt lag
- på parketegnede spartelmasser
- på parketegnede og støjdæmpende UZIN underlag for limning efter følgende af parket med fer og not
- på gulve med indbygget gulvvarme



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN MK 250 tilhører den seneste generation af parkettlime. Den forskydningsbestandige 1-K Premium lim er tilpasset til brug på så godt som alle undergulve og samtidigt tilpasser alle gængse træarter og overfladebehandlingstyper. UZIN MK 250 er en limtype der hærdner ved luftfugtighed. Den har ideel konsistens som er let at påføre og har lang ilægningstid. Til brug indendørs

- UZIN MK 250 er fri for blødgøre, harmonerer med alle slags parket- lak, olier og voks
- god standfasthed af limspor - hurtigt hæfteevne
- UZIN MK 250 T til brug sammen med UZIN ATD 100
- limspild på parket kan fjernes



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-spand, tube
Emballagestørrelse	16 kg, 2 x 7,5 kg (15 kg)
Holdbarhed	min. 12 måneder
Farve	Mørk gråbrun/eg
Forbrug	1000 - 1200 g/m ²
Bearbejdningstid / pot life	30 - 40 minutter*
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Belastningsbar	efter ca. 12 timer*
Slibbar	efter ca. 24 timer*

*Restbyggefugt ved lægningen må ikke overstige 65 % RF. Ved lægning af trægulve på undergulve med 65 - 85% RF anvendes limklinge B 15, med forbrug på 1500 g/m². Kontakt UZIN Utz Denmark inden lægning på terrændæk uden indbygget fugtspærre, dæk over kældere, krybekælder, garager o. lign.



UDVIDET ANVENDELSE:

- Mosaikparket (8 mm massivparket)
- Højkantlamelparket
- Massive planker 15 – 30 mm
- Flerlagsparket / lamelparket
- Eksotisk træ (efter kontakt med vor tekniske rådgivning)

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen. Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler. Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning eller slyngrensning. Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. På tørre undergulve (cementbaseret), som ifølge standarderne er egnede til lægning af parket kan man undlade at prime. Ved gips/ anhydrit undergulve, hurtig cement, gulve med gulvvarme og specielle slidlags konstruktioner pålagt UZIN PE 414 BiTurbo, søg teknisk rådgivning.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

1. Lad limen opnå rumtemperatur inden brug. Efter åbning af emballagen fjernes folien, en eventuel skindannelse på selve limen fjernes, må ikke iblandes. Påfør limen ensartet med egnet tandspartel. Påfør limen på arealer der ikke er større end at ilægningen af parket kan ske indenfor ca. 20 minutter.
2. Parketelementerne ilægges i limlaget med egnet tandspartel og trykkes godt fast. Vær opmærksom på at der opnås fuldfuld limafsmætning på parketbagsiden.
3. Limspild afrenses straks, bedst med UZIN CleanBox klude. Allerede afhærdet lim kan også dog med lidt større besvær, afrenses parketoverfladen.

Ved brug af UZIN ATD 100:

1. Lad limen opnå rumtemperatur, før den anvendes. Læg en rørpose i UZIN ATD 100 ifølge instruktionerne.
2. Påfør limet med UZIN ATD 100 jævnt på underlaget. Påfør kun så meget lim på underlaget, som kan nå at blive pålagt, med en god befugtning af bagsiden af parketten, inden for ilægningstiden. Tryk godt på parketelementerne.
3. Påfør limen jævnt på underlaget. I områder, der ikke kan nås med UZIN ATD 100, bruger man i stedet en passende tandsparkel.
4. Fjern limforurening, når den er frisk med rengøringsklude fra UZIN Clean-Box. Tørre limforureninger skal gnubbes væk.
5. Rengør UZIN ATD 100 i henhold til instruktionerne.

FORBRUG:

Parket type	Klinge	Forbrug*
Mosaikparket (8 mm massiv)	B3	1200 g/m ²
Øvrige parket sorter	B11	1200 g/m ²
Massive planker (15-30 mm)	Wolff 65656	1200 g/m ²

Ved 20°C og 65% RF

VIGTIG INFORMATION:

- Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. frostbestandig til – 25 °C. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Limen skal have rumtemperatur før den anvendes.
- Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og lav luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og høj luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Ved lægning af elementer i storformat kræver dette, at undergulvet er ekstra plant, følg altid producenten af trægulvet anvisninger på dette felt.
- Ved spartling er min. tykkelsen 2 mm.
- Ved spartlede undergulve skal man sikre sig, at disse er tilstrækkelige gennemtørre inden lægningen.
- Træundergulve skal være tørre. Sørg for tilstrækkelig ventilation eller bagudluftning, f.eks. ved at fjerne den eksisterende kantisoleringsliste eller opsætte specielle fodpaneler med ventilationsåbninger.
- Regler vedrørende maksimal fugtprocent i træet. skal overfoldes.
- Der skal være en tilstrækkelig stor og jævn afstand til alle opstigende komponenter, størrelsen er afhængig af typen af parket, træsorten og rumstørrelsen.
- Hvis træ- og luftfugtigheden overholder standarderne, og parketten er akklimatiseret tilstrækkeligt, kan en slibning og overfladebehandling udføres allerede efter 24 timer, med passende Pallmann-produkter. (www.pallmann.net).
- Ved lægning / limning af UZIN Multimoll Vlies / UZIN Multimoll Vlies Plus, skal lokalerne være ventileret grundigt, fx ved at åbne vinduer eller døre. I rum uden vinduer skal luftudskiftningen sikres med tekniske hjælpemidler, fx luftblæsere, vifter og ventilatorer.
- Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de gældende, nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende lim
- EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Silan-terminerede præpolymerer, mineralske fyldstoffer, tilsætningsstoffer

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende lim. Under hærdningen frigives methanol. Der skal sikres grundig ventilation under og efter arbejdes udførelse og under tørretiden af produktet. Spis, drik eller ryge ikke mens arbejdet udføres. Brug beskyttelseshandsker. Ved kontakt med øjne eller hud, vask straks med rigeligt vand. Undgå at få produktet ned i afløb, kloakker eller jorden. Skyl værktøj straks efter brug. Uden tilsætning af konserveringsmidler. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet. Økologisk og fysiologisk harmløs efter hærdning.

Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabt rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. Lad produktrester hærde i luften, hvis det er muligt, og derefter bortskaffes som affald fra byggeaffald.