

1-K STP-parketlim

UZIN MK 200

Opløsningsmiddel og vandfri, hårdelastisk lim til parket med fer og not

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ Lamelparket
- ▶ Stavparket
- ▶ Massive planker 15 – 22 mm
- ▶ Parket brædder

EGNETHED:

- ▶ på undergulve med tilstrækkelig styrke
- ▶ på cement- og anhydritpudslag, og beton
- ▶ på fastskruede spånplader, (V 100) Fibergipsplader og lignende
- ▶ på parketegnede spartelmasser
- ▶ på parketegnede og støjdæmpende UZIN underlag for limning efter følgende af parket med fer og not
- ▶ på gulve med indbygget gulvvarme



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN MK 200 er en limtype der hærdet ved luftfugtighed. Den har ideel konsistens som er let at påføre og har lang ilægningstid. Limen giver hurtigt og god trækraft som sikrer at limarbejdet kan gennemføres fortløbende. Den høje fyldeevne og hurtige afbinding fremmer den sikre limning og muliggør, at slibning og færdiggørelsen af parketarbejdet allerede kan ske efter 24 timer.

- ▶ god standfasthed af limspor
- ▶ hurtig hæfteevne
- ▶ UZIN MK 200 T til brug sammen med UZIN ATD 100
- ▶ hårdelastisk limfuge
- ▶ produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-spand, Rørformede poser
Emballagestørrelse	16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Holdbarhed	min. 12 Måneder
Farve	beige
Forbrug	1000 - 1500 g/m ²
Bearbejdningstid / pot life	30 - 40 minutter*
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Belastningsbar	efter ca. 12 timer*
Slibbar	efter ca. 24 timer*

*Ved 20°C og 65% RF.

Restbyggefugt ved lægningen må ikke overstige 65 % RF. Ved lægning af trægulve på undergulve med 65 - 85% RF anvendes limklinge B 15, med forbrug på 1500 g/m². Kontakt UZIN Utz Denmark inden lægning på terrændæk uden indbygget fugtspærre, dæk over kælder, krybekælder, garager o. lign.



FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen.

Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.

Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning eller slyngrensning. Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. På tørre undergulve (cementbaseret), som ifølge standarderne er egnede til lægning af parket kan man undlade at prime. Ved gips/anhydrit undergulve, hurtig cement, gulve med gulvvarme og specielle slidlags konstruktioner pålagt UZIN PE 414 BiTurbo, søg teknisk rådgivning.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

1. Lad limen opnå rumtemperatur inden brug. Efter åbning af emballagen fjernes folien, en eventuel skindannelse på selve limen fjernes, må ikke iblandes. Påfør limen ensartet med egnet tandspartel. Påfør limen på arealer der ikke er større end at ilægningen af parket kan ske indenfor ca. 20 minutter.
2. Parketelementerne ilægges i limlaget med egnet tandspartel og trykkes godt fast. Vær opmærksom på at der opnås fuldfærdig limafsmætning på parketbagsiden.
3. Limspild afrenses straks, bedst med UZIN Clean Boxduge. Allerede afhærdet lim kan også dog med lidt større besvær, afrenses parketoverfladen.

FORBRUG:

Parket type	Klinge	Forbrug*
Lamelparket / Stavparket	B 11	1000-1200 g/m ²
Massive planker	B 13 (Pajarito) / Wolff 65656	1200 g/m ²
På undergulve med 65 til max. 85 % RF	B 15 (Pajarito)	1500 g/m ²

VIGTIG INFORMATION:

- Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. frostbestandig til – 25 °C. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Limen skal have rumtemperatur før den anvendes.
- Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og lav luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og høj luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Sørg for, at limen ikke trænger op i samlingerne, da dette kan forårsage blødgøremisfarvninger, når lim og overfladebehandling kommer i kontakt med hinanden. Dette gælder specielt for tynd højkantsparket. UZIN MK 250 / UZIN MK 250 T er blødgørerb Bestandig
- Trægulve med lakerede bagsider skal limes med UZIN MK 250 / UZIN MK 250 T
- Ved lægning af elementer i storformat kræver dette, at undergulvet er ekstra plant, følg altid producenten af trægulvet anvisninger på dette felt.
- Ved spartling er min. tykkelsen 2 mm.
- Ved spartlede undergulve skal man sikre sig, at disse er tilstrækkelige gennemtørre inden lægningen.
- Træundergulve skal være tørre. Sørg for tilstrækkelig ventilation eller bagudluftning, f.eks. ved at fjerne den eksisterende kantisoleringsliste eller opsætte specielle fodpaneler med ventilationsåbninger.
- Regler vedrørende maksimal fugtprocent i træet. skal overfoldes.
- Der skal være en tilstrækkelig stor og jævn afstand til alle opstigende komponenter, størrelsen er afhængig af typen af parket, træsorten og rumstørrelsen.
- Hvis træ- og luftfugtigheden overholder standarderne, og parketten er akklimatiseret tilstrækkeligt, kan en slibning og overfladebehandling udføres allerede efter 24 timer, med passende Pallmann-produkter. (www.pallmann.net).
- Ved lægning / limning af UZIN Multimoll Vlies / UZIN Multimoll Vlies Plus, skal lokalerne være ventileret grundigt, fx ved at åbne vinduer eller døre. I rum uden vinduer skal luftudskiftningen sikres med tekniske hjælpemidler, fx luftblæsere, vifter og ventilatorer.
- Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de gældende, nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende lim
- EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Silan-terminerede præpolymerer, mineralske fyldstoffer, tilsætningsstoffer

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende lim. Under hærdningen frigives methanol. Der skal sikres grundig ventilation under og efter arbejdes udførelse og under tørretiden af produktet. Spis, drik eller ryge ikke mens arbejdet udføres. Brug beskyttelseshandsker. Ved kontakt med øjne eller hud, vask straks med rigeligt vand. Undgå at få produktet ned i afløb, kloakker eller jorden. Skyl værktøj straks efter brug. Uden tilsætning af konserveringsmidler. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet. Økologisk og fysiologisk harmløs efter hærdning. Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. Lad produktrester hærde i luften, hvis det er muligt, og derefter bortskaffes som affald fra byggeaffald.