

Hurtig 1-K-PUR-primer

UZIN PE 414 BITURBO

1-K PUR primer til trægulve og gulvbelægningsarbejde

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ Primer/fugtspærre på uopvarmede cementpudslag eller på beton med en restbyggefugt på 92 til 95% RF. ved 2-3 lag.
- ▶ Primer/fugtspærre på opvarmede undergulve med op til 85% RF ved 2 - 3 lag.
- ▶ Før direkte limning med UZIN-reaktive harpikslim.

EGNETHED:

- ▶ på tætte eller meget absorberende undergulve
- ▶ på fugtfølsomme underlag (f.eks. spånplader og OSB-plader, gipsbaserede tørre pudsmaterialer)
- ▶ på ny støbeasfalt
- ▶ i forbindelse med UZIN PE 280 før nivelleringsarbejdet med UZINs nivellerende cement- eller gipsspartelmasser
- ▶ på undergulve med indbygget gulvarme
- ▶ til belastning med kontorstolehjul henhold til DIN EN 12529
- ▶ til kraftig slitage i boliger samt erhvervs- og industrilokaler



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN PE 414 BiTurbo er en brugsklar og hurtig enkomponent-polyurethanprimer/fugtspærre, uden blødgørende ingredienser. Til indendørs brug.

- ▶ enkel håndtering
- ▶ fremragende indtrængningsevne
- ▶ hurtigt tørring
- ▶ fugtspærende effekt på undergulve med op til 98 %RF.



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-dunk,
Emballagestørrelse	6 kg, 12 kg
Holdbarhed	min. 12 måneder
Farve våd	brun
Farve tør	brun
Forbrug	80 - 150 g/m ² pr. lag*
Tørretid	se anvendelsestabel
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Frostbestandighed over 3 cyklusser	til - 20 °C
Frostbestandighed over 5 cyklusser	til - 20 °C

* Ved 20 °C og 65 %



UDVIDET ANVENDELSE:

- ▶ Som styrkende primer på svage, porøse eller revnede undergulve
- ▶ Hæftprimer til gulve inden spartling

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen.

Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges.

Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.

Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning eller slyngrensning.

Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og anvendes en egnet primer fra UZIN's produktsortiment.

Lad altid den påførte primer tørre helt op.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

1. Lad beholderne opnå stuetemperatur før brug, og ryst grundigt.
2. **Før montering af trægulv med UZIN-reaktionsharpikslim** på tætte eller mindre absorberende undergulve skal der påføres PE 414 BiTurbo med UZIN-nylonrulle (vare- nr.: 9394). På glatte, meget plane afretningslag af gips eller præfabrikerede pudslag, som primer under lim til trægulv er fordeling med en spartlet også muligt. Foretag limning af trægulve på støv- og snavsfri overflader inden for 72 timer; ellers skal overfladen om nødvendigt slibes og støvsuges. **For at styrke overflader**, der er meget sugende og ikke tilstrækkeligt robuste, påføres UZIN PE 414 BiTurbo i 1 til 2 ikke-skummende lag ved hjælp af UZIN-nylonrullen. **Som fugtspærre mod for høj restbyggefugt** er påføring af 2-3 lag med UZIN-nylonrullen nødvendigt. 2. og 3. lag kan påføres, når de første lag er klar til gangtrafik (efter ca. 60 minutter), og skal have en tørretid på mindst en time. **I tilfælde af at der efterfølgende skal lægges afretningslag** før gulvbelægning skal UZIN PE 280 påføres på den hærdede primer. Spartling kan foretages efter ca. 1 time. Hvis der er behov for en fugtspærre, er det også nødvendigt med påføring af 2-3 lag her.
3. Rengør straks værktøj med kludene fra UZIN CleanBox. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

ANVENDELSESTABEL:

Underlag / anvendelse	Forbrug	Tørretid
Før direkte montering af trægulvsbelægning med UZIN PUR-/ MSP-/STP-lime	80-150 g/m ²	min. 1 time*
På støbeasfalt før direkte limning med UZIN PUR-/ MSP-/ STP-lime	80-150 g/m ²	12 timer*
Som fugtspærre op til 92 % RF i undergulvet	80 - 150 g/m ²	1. lag: ca. 1 time*
Som fugtspærre op til 95 % RF i undergulvet	160 - 300 g/m ²	1. lag: ca. 1 time* 2. lag ca. 1 time*
Som fugtspærre op til 98 % RF i undergulvet	240 - 450 g/m ²	1. lag: ca. 1 time* 2. lag ca. 1 time* 3. lag ca. 1 time*

* Ved 20 °C og 65 % RF

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Primer skal have rumtemperatur før den anvendes.
- ▶ Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og lav luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og høj luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Ved stærkt sugende undergulve som barriereleg mod lugt fra pudslag/eksisterende undergulve eller som fugtspærre på op til 95 % RF er en dobbelt påføring nødvendigt. Ved 3 påføringer fugtspærres restbyggefugt, op til 98 % RF.
- ▶ Efterfølgende limning med UZIN-reaktionsharpikslim skal ske inden for 72 timer efter påføring af primeren.
- ▶ Ved undergulvs konstruktioner, der er i kontakt med jord, betonunderlag eller ved cementpudslag med over 98 % RF, skal der påføres en epoxyprimer som er afsandet (strøet med kvartssand) f.eks. UZIN PE 460
- ▶ Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de gældende, nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- ▶ Fri for opløsningsmidler
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Fugthærdende, modificerede polyurethan-præpolymerer

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Opløsningsmiddelfrit. Ikke antændelig. Indeholder diphenylmethandiisocyanat (MDI). Farlig at indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Ved indånding af MDI-dampe er der mistanke om en kræftfremkaldende virkning. Sundhedsskadelig: Meget sundhedsskadelig ved længere tids indånding. Overfølsomhed mulig ved indånding og hudkontakt. Sørg for god ventilation når produktet bruges, brug beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Skyl straks grundigt med vand og vask af med sæbe. Ved kontakt med øjnene, skyl straks grundigt med vand og søg lægehjælp. Læst og følg altid sikkerhedsinformationen på etiket og sikkerhedsdatabladet. Lugt neutral og økologisk og fysiologisk harmløs efter hærdning.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester samles hvis muligt og bruges igen. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænger ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Bland begge komponenter, lad blandingen hærde, og bortskaf den som byggepladsaffald.