

BILLNÄS OVI- JA IKKUNAMAALI

PUOLIKIIILTÄVÄ

Tyyppi

Perinteinen vanhan ajan lakkamaali. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Käyttökohteet

Erilaiset puupinnat ja puukuitulevypinnat sisällä ja katetuissa ulkotiloissa, esim. ovet, listat, karmit, ikkunapuitteet, kalusteet sekä aikaisemmin maalatut metallipinnat esim. pönttöuunit.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolikiiltävä.

Tiheys n. 1,12 kg/l.

Sisältää VOC max. 300 g/l.

EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 334

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-pohja, valkoinen. C- sävytyspohja. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,

ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä (vähintään +10°C).

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittäisyys

10-12 m²/l.

Ohenne

Billnäs Yleisohenne

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Billnäs Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella.
- Tee tarvittavat kolojen ja rakojen tasoitukset.
- Hio kiiltävä vanha maali- ja lakkapinta himmeäksi.
- Poista hiontapölyt.
- Pese likainen pinta sisätiloissa Uula Maalinpesulla
- Pesu katetuissa ulkotiloissa Uula Homepesulla.

Pohjamaalaus

- Pohjamaalaus katetuissa ulkotiloissa Uula Ulkopohjamaalilla.
- Pohjamaalaus sisällä Billnäs Sisäpohjamaalilla.

Valmiiksimaalaus

- Ovi- ja ikkunamaalilla 2-3 kertaa ohuesti, tiukkaan sivellen.
- Ohenna tarvittaessa Billnäs Yleisohenteella 10-15 %.
- Anna kuivua maalauskerrosten välissä vähintään 1 vrk.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (n. 1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
- Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen, sillä liian runsas maalikerros rypistyy kuivuessaan.
- Maalin lämmittäminen vesihauteessa edesauttaa maalin leviämistä ohuelti.
- Pohjusta metallipinnat (ei koske galvanoituja nauloja) ruosteenestopohjamaalilla.
- Öljymaaleille on tyypillistä, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä. Huomioi tämä värivalintoja tehdessä.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.