

BILLNÄS KUULTOVAHA

SILKINHIMMEÄ

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä, muoviton ja hajuton vesiohenteinen kuultovaha sisäkäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita, sideaineena uusiutuvat luonnonöljyt. Kuultovaha jättää puun syyt kauniisti esille. Päällemaalattavissa Billnäs maaleilla.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat ja kalvoa muodostamattomilla kuullotteilla käsiteltyt puupinnat kuivissa sisätiloissa. Katto- ja seinäpaneelit, hirsipinnat, ovet, ikkunapuitteet ja kalusteet.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste: silkinhimmeä.

Tiheys n. 1,05 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT))

Ei VOC-päästöjä. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 519

Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin (lakkasivellin), tasoittaja tai maalausruisku.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Pölykuiva n. ½ tunnin kuluttua, päälle maalattavissa n. 2 tunnin kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittäisyys

Höylätty/sileä pinta 12-15 m²/l, sahattu/huokoinen pinta 6-10 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla.
- Anna pinnan kuivua ennen käsittelyä.

Väritön käsittely

- Käsittele pinta värittömällä Billnäs Kuultovahalla 1-3 kertaa.
- Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.

Värillinen käsittely

- Käsittele pinta värillisellä Billnäs Kuultovahalla 1-2 kertaa halutun peittäväksi.
- Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.
- Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan vielä värittömän Billnäs Kuultovahan 1-2 kertaa.
- Käsittele laudoituksen suuntaisina kaistoina, jotta mahdolliset työsaumat eivät erottuisi.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (n. 1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita kuullote huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Suosittelemme koemaalauستا myös halutun peittävyuden varmistamiseksi.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelyt vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.