

ATAMIN[®] L 33

Composição

Solução de trietilenodiamina (TEDA) em glicol.

Aplicação

ATAMIN[®] L 33 catalisador de uretano que pode ser usado na maioria das aplicações em poliuretano, espuma flexível, rígida e CASE.

Forma de Atuação

ATAMIN[®] L 33 promove a reação entre o isocianato e o polioli.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a âmbar
Densidade 25 °C	1,03
Ponto de inflamação °C	>100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

Campos de Aplicação

- Espumas Flexíveis

Características e Vantagens

- Catalizador para diversos tipos de espuma.
- Fácil manuseio.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

ATAMIN[®] L 33

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.

