

SURFATA[®] PL 310

Composição

Tensoativo não iônico.

Aplicação

SURFATA[®] PL 310 emulsionante isento de APEO para polimerização em emulsão (acrílicos e PVA).

Forma de Atuação

SURFATA[®] PL 310 age na estabilidade coloidal das partículas dos polímeros.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido incolor a amarelo, pode apresentar turbidez
Teor de sólidos %	80
HLB	14
Ponto de inflamação °C	> 100
Densidade 25 °C	1,03
pH 5% aquoso	5,0 – 9,0

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

Polimerização em emulsão em especial de:

- Copolímeros acrílicos
- Estireno-acrílicos

Características e Vantagens

- Isento de VOC.
- Aumenta a estabilidade mecânica.
- Reduz o tamanho de partículas na polimerização.

Incorporação e Dosagem

Geralmente a quantidade de emulsionante varia de 0,5 – 5%, porém essa quantidade pode variar de acordo com a quantidade de monômero, processo de produção e com as propriedades desejadas no polímero.

SURFATA[®] PL 310

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar leve gelificação durante a estocagem, porém não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.