



SURFATA® PTI 77027

Composição

Solução de copolímero siloxano modificado.

Aplicação

SURFATA® PTI 77027 é um agente de superfície para sistemas base solvente e isento de solventes.

Forma de Atuação

SURFATA® PTI 77027 promove uma alta redução na tensão superficial das tintas.

Propriedades Típicas

Densidade, 25 °C (g/ml)	0,90
Teor de sólidos, %	12
Ponto de inflamação, °C	> 25

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas base solvente
- Tintas sem solventes

Características e Vantagens

- Reduz a tensão superficial.
- Melhora a umectação do substrato.
- Aumentam o slip e propriedades antibloqueio.
- Melhoram o nivelamento, brilho e resistência ao risco.
- Evita a formação de células de Bernard.
- Evita a formação de crateras.
- Diminui a sensibilidade ao ar.

Incorporação e Dosagem

O **SURFATA® PTI 77027** pode ser incorporado em qualquer estágio do processo.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,05 – 0,5
---------------------------------------	------------

Quando utilizado em elevadas concentrações, deve ser avaliada a formação de crateras bem como consequente influência na repintura.



SURFATA® PTI 77027

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.
O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.