



SURFATA® PTI 77072

Composição

Copolímero de siloxano modificado.

Aplicación

SURFATA® PTI 77072 aditivo de superficie para sistemas de recubrimiento con disolvente, sin disolvente y acuosos, tintas de imprenta, sistemas de adhesivos y sistemas plásticos de curado a temperatura ambiente. Ideal para barnices, ya que no interfiere con la transparencia.

Forma de Actuación

SURFATA® PTI 77072 provoca una fuerte reducción de la tensión superficial.

Propiedades Típicas

Densidad, 25 °C (g/ml)	1,01
Tenor de sólidos, %	100
Punto de inflamación, °C	> 100

Los valores indicados en esta literatura técnica no representan especificaciones, sino datos típicos de producto. Consulte la ficha de especificaciones de producto.

Campos de Aplicación

- recubrimientos con disolventes
- recubrimientos sin disolventes
- recubrimientos acuosos

Características y Ventajas

- Reduce la tensión superficial.
- Mejora la humectación del sustrato.
- Aumenta las propiedades antideslizantes y antibloqueo.
- Mejora la nivelación, el brillo y la resistencia al rayado.
- Evita la formación de células de Bernard.
- Evita la formación de cráteres.
- Interferencia mínima con la estabilización de la espuma.



SURFATA® PTI 77072

Incorporación y dosificación

SURFATA® PTI 77072 puede ser incorporado en cualquier etapa del proceso y puede ser útil una dilución antes de su utilización para facilitar la dosificación.

	Porcentagem de uso sobre a formulação
Sistemas UV	0,05 – 0,5
Sistemas con disolventes	0,02 – 0,3
Sistemas acuosos	0,02 – 0,2

Cuando se utiliza en altas concentraciones, debe evaluarse la formación de cráteres y la consiguiente influencia en el repintado.

Transporte y Almacenamiento

Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición. El producto debe ser mantenido en su embalaje original.

Toxicidad y Manipulación

Sugerimos consultar la FDS.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® y SURFATA DISPERSE - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.