



# SURFATA® PTI 77076

## Composição

Polímero de siloxano

## Aplicación

**SURFATA® PTI 77076** aditivo de superficie para sistemas de recubrimiento con disolvente, sin disolvente y acuosos. Puede utilizarse como aditivo de superficie estándar en muchos tipos de pinturas.

## Forma de Actuación

**SURFATA® PTI 77076** provoca una media reducción de la tensión superficial.

## Propiedades Típicas

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Densidad, 25 °C (g/ml)   | 1,03   |
| Color Gardner            | 4 max. |
| Tenor de sólidos, %      | 100    |
| Punto de inflamación, °C | > 100  |

Los valores indicados en esta literatura técnica no representan especificaciones, sino datos típicos de producto. Consulte la ficha de especificaciones de producto.

## Campos de Aplicación

- recubrimientos con disolventes
- recubrimientos sin disolventes
- recubrimientos acuosos

## Características y Ventajas

- Reduce la tensión superficial.
- Mejora la humectación del sustrato.
- Aumenta las propiedades antideslizantes y antibloqueo.
- Mejora la nivelación, el brillo y la resistencia al rayado.
- Evita la formación de células de Bernard.



# SURFATA® PTI 77076

## Incorporación y dosificación

**SURFATA® PTI 77076** puede ser incorporado en cualquier etapa del proceso y puede ser útil una dilución antes de su utilización para facilitar la dosificación.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Porcentaje de uso sobre formulación | 0,03 – 0,5 |
|-------------------------------------|------------|

Cuando se utiliza en altas concentraciones, debe evaluarse la formación de cráteres y la consiguiente influencia en el repintado.

## Transporte y Almacenamiento

Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición. El producto debe ser mantenido en su embalaje original.

## Toxicidad y Manipulación

Sugerimos consultar la FDS.

**Nota:** Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

**ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA®** y **SURFATA DISPERSE** - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.