

SURFATA[®] PE 4830

Composição

Silano modificado.

Aplicação

SURFATA[®] PE 4830 aditivo promotor de adesão para tintas e revestimentos.

Forma de Atuação

SURFATA[®] PE 4830 possui reatividade orgânica e inorgânica que permite reagir ou “acoplar” polímeros orgânicos e superfícies inorgânicas

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Teor de sólidos, %	100
Densidade, 25 °C (g/ml)	1,06
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

Tintas automotivas	vv
Tintas decorativas	vv
Tintas gráficas	vv
Tintas industriais	vv
Tintas moveleiras	vv

vv Recomendado **v** Adequado

Características e Vantagens

- Melhora a adesão do polímero ao substrato.
- Compatível com diversos sistemas.

SURFATA[®] PE 4830

Incorporação e Dosagem

SURFATA[®] PE 4830 pode ser incorporado em qualquer estágio do processo sobre forte agitação e cisalhamento para uma melhor distribuição no sistema.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,05 – 0,5
--	------------

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] and **SURFATA DISPERSE[®]** - are registered trademarks of ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.