

Aluminiumverbundplatte Teambond Digital

weiss, ähnl. RAL 9003, Aluminiumdeck 0,20 mm



für Sieb-, Digitaldruck, Werbetechnik und Lichtwerbung

Anwendungsbeispiele:

Displays, Messestände, Außenwerbung, gefräste Buchstaben und Logos

PRODUKTDATENBLATT / Technisches Datenblatt

Eigenschaften	Verfahren	Einheiten	Werte*
Allgemein			
Stärke		mm	2 mm 3 mm 4 mm
Gewicht		kg/m ²	2,83 3,86 4,81
Toleranzen			
Stärke		mm	+ / -0,2
Breite		mm	-0 / +2,0
Länge		mm	-0 / +3,0
Diagonal		mm	-0 / +5,0
Aluminiumdicke	EN 485-4	mm	± 0,02
Eigenschaften			
Schallabsorption		NRC	0,05
Schalldämmung		R _w db	24
Wasseraufnahme		%	0,01
Wärmedurchgangskoeffizient		R-Wert	0,0057
Kern			Polyethylen PE
Kern Dichte		kg/m ³	0,97 +/-0,3
Zugfestigkeit Aluminium		mPa	148
Oberfläche			
Lackstärke		micron	20
Beschichtungszähigkeit		T	3
Temperaturbeständigkeit		C°	-50 bis + 80
Schlagzähigkeit		kg/cm ²	42
Glanzgrad		%	± 5
Abschälfestigkeit		Newton/mm	> 5
Abmessungen/ Platten pro Palette			
	2 mm	3 mm	4 mm
2050 x 1000 mm	150	130	80
2550 x 1250 mm	110	90	70
3050 x 1500 mm	70	60	50
4050 x 1500 mm	55	45	35
3050 x 2050 mm		45	35
4050 x 2050 mm		35	30
weitere Abmessungen auf Anfrage			
Schutzfolie			
beidseitig weiss			

Weitere Infos unter <https://www.multipaneluk.de/>