

BioLine PVC Schaumplatte EF REC

PVC Schaumplatte, weiss-schwarz-weiss
für Sieb-, Digitaldruck und Werbetechnik



Anwendungsbeispiele:

Displays, Messestände, Außenwerbung, gefräste Buchstaben und Logos

PRODUKTDATENBLATT / Technisches Datenblatt

Eigenschaften	Verfahren	Einheiten	Werte
Allgemein			
Stärke		mm	3, 5 und 10 mm
Dichte	DIN 53479	g/cm ³	~ 0,6
Mechanische			
Zugfestigkeit	DIN 53455	MPa	> 45
Reißdehnung	DIN 53455	%	> 60
Schlagzähigkeit (CHARPY)	DIN 53253	kJ/m ²	~ 7,5
Schlagzähigkeit (IZOD)	DIN 53253	MPa	~ 9
Wasseraufnahme	DIN 53495	%	< 0,1
Shore-Härte D	DIN 53505	Shore-D	40
Thermisch			
Vicat - Erweichungstemperatur		°C	> 67
Brandschutz			
USA		UL	94 V-0
EU	EN13501-1	B-s3 d0	
Standardabmessungen			
	Stärke 3, 5, 10 mm	Länge 2440 / 3050 mm	Breite 1220 / 1560 mm
Toleranzen			
	Stärke +/- (0,1+0,05xStärke)	Länge -0 / + 10 mm	Breite +/- 5 mm
Platten pro Palette			
3 mm	2440 x 1220 3050 x 1560	160 115	
5 mm	2440 x 1220 3050 x 1560	90 70	
10 mm	2440 x 1220 3050 x 1560	70 35	
Schutzfolie			
Polyethylenfolie einseitig			

Ex-cel PVC Environmental Schaumplatte ist frei von Blei, Cadmium und Barium

weitere Informationen unter <https://www.jainexcel.com/>