

# Team – Mirror Xtra PET-G AR

(Polyethylenterephthalat)

PET-G Spiegel silber – kratzunempfindlich



- hochtransparenter, kratzunempfindlicher PET-G Spiegel für den Innenbereich
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- hohe Oberflächenhärte
- sehr gute Kratzfestigkeit

## PRODUKTDATENBLATT / Technisches Datenblatt

| Eigenschaften                                             | Verfahren         | Einheiten               | Werte   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| <b>Allgemein</b>                                          |                   |                         |         |
| Stärke                                                    |                   | mm                      | 1,5     |
| Dichte                                                    | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm <sup>3</sup>       | ~ 1,28  |
| <b>Mechanische /Thermische</b>                            |                   |                         |         |
| Zugfestigkeit                                             | DIN EN ISO 527    | MPa                     | 54      |
| Reißdehnung                                               | DIN EN ISO 527    | %                       | 5       |
| Trübung                                                   | ASTM D1003        |                         | 0,8     |
| Oberflächenhärte                                          | ASTM D3363        |                         | H       |
| Wärmeformbeständigkeit                                    | ISO 75            | °C                      | 57      |
| <b>Toleranzen</b>                                         |                   |                         |         |
| Stärkeltoleranz                                           |                   | mm                      | +/- 0,1 |
| <b>Brandschutz</b>                                        |                   |                         |         |
|                                                           |                   |                         |         |
| <b>Stärken / Abmessungen</b>                              |                   |                         |         |
| weitere Abmessungen auf Anfrage<br>max. Maße 2410x1180 mm | 1,5 mm            | 2410 mm<br>x<br>1180 mm |         |
| <b>Schutzfolie</b>                                        |                   |                         |         |
| einseitig transparente SK-Folie                           |                   |                         |         |

01.2026