



Primaire multi-support à base de résines acryliques et alkydes



Avantages et qualités



- Idéal pour l'impression des supports fermés, non absorbant ou lisse.
- Excellente accroche sur maçonnerie, bois, PVC, galva, métaux, inox, peintures anciennes et fonds usuel du bâtiment.
- Résistance parfaite aux agressions de supports en climat équatorial.
- Excellente opacité.
- Formulation très longue durée de vie (zéro nutriments).
- Anticorrosion et bloque les remontés de tanin.

Caractéristiques techniques

CLASSIFICATION	Famille I, classe 4a 7b2
ASPECT	Semi-tendu
ÉTAT DE FINITION	Mat soie
TAUX DE BRILLANCE	12% sous 85°
COULEUR	Blanc
RENDEMENT	10 m ² /Litre
CONDITIONNEMENT	1.2 kg, 5.4kg et 17.5 kg
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec au touché : 45 min Sec : 6 heures Recouvrable : 96 heures
DENSITÉ MOYENNE	1.40 (+/- 0.05) à 25°C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	45% (+/- 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	52% (+/- 2%)
ADHÉSION norme ISO 2409	Acier : classe 0 Bois : classe 0 Placoplatre BA13 : classe 0 Support hydraulique : classe 0 PVC : classe 0
RÉSISTANCE AUX RAYURES norme ISO 2409	Acier > 4kg
ESSAI DE PLIAGE (MANDRIN CONIQUE) norme ISO 6860	Résiste

Primaire multi-support à base de résines acryliques et alkydes

Mise en œuvre

Traitez toutes fissures, supports humides ou risque de remontée d'humidité avant mise en peinture.

Proscrire toutes surépaisseurs.

Tous les travaux préparatoires et les mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts
Métal et Galva	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - dépolissage - Dégraissage si galva neuf	- 1 à 2* couches d'EQUA PRIM * si présence de corrosion
Bois et dérivés neufs	- Lavage et brossage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépolissage - Dégraissage si nécessaire	- 1 à 2* couches d'EQUA PRIM * si risque de remonté de tanin sur bois exotique
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépolissage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM
PVC	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépolissage - Dégraissage si pvc neuf	- 1 couche d'EQUA PRIM

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur www.nikkal.fr.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité
Utiliser rapidement après ouverture.

DÉCHET

Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient 0 g/l de COV.

Primaire multi-support à base de résines acryliques et alkydes


Matériel d'application

NETTOYAGE DU MATÉRIEL à l'eau immédiatement après utilisation.

BROSSERIE

Finition classique		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1987 Réf: 890 PC Réf: 674 Réf: 890 AC Réf: 890 BAC
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1987 Réf: 88 BB Réf: 515 BB Réf: 89 BBC Réf: 89 BBAC

ROULEAU

Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1987 support rugueux Réf: 1583 support lisse Réf: 1532
------------------------	---	---

MANCHON

Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1987 support rugueux Réf: 2583 support lisse Réf: 2532
------------------------	--	---

AIRLESS

		 BUSE HEA TR1 - 5191 Réf: TITANBUSE519 pression recommandée : 95 bars dilution : 0.5 litre
---	--	---

Pour toutes autres marques de brosse ou machine, veuillez nous consulter.