




Lasure à base de résines acryliques et alkydes



Avantages et qualités



- Idéal pour la protection des bois exotiques.
- Excellente accroche sur bois.
- Résistance parfaite aux agressions de supports en climat équatorial.
- Micro poreux
- Formulation très longue durée de vie (zéro nutriments).
- Haute résistance aux UVs et au lavement.

Caractéristiques techniques

CLASSIFICATION	Famille I, classe 4a 7b2
ASPECT	Tendu
ÉTAT DE FINITION	Satiné
TAUX DE BRILLANCE	Variable selon la porosité et le nombre de couches : 30 – 50 % sous 60°
COULEUR	Incolore et mise à la teinte
RENDEMENT	12 m ² /Litre
CONDITIONNEMENT	1 litre, 4 litres et 14 litres
TEMPS DE SÉCHAGE (23°C, 50% Humidité relative)	Hors poussière : 1 heure Sec au touché : 2 heures Manipulable : 8 heures Recouvrable : 8 heures
DENSITÉ norme ISO 2811-1 à 23°C	1.02 (+/- 0.03) à 23°C
EXTRAIT SEC EN VOLUME calculé	30% (+/- 0.5%)
EXTRAIT SEC EN POIDS norme ISO 3251	32% (+/- 0.5%)
ADHÉSION norme ISO 2409	Bois : classe 0
RÉSISTANCE AU QUV norme EN 927-6	2000 h
RHÉOLOGIE	Aspect Thixo léger



Lasure à base de résines acryliques et alkydes

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et les mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts	Finition
Bois et dérivés neufs	- Lavage et brossage - Ponçage et dépoussiérage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche de EQUA LASURE - Incolore diluée à l'eau 5%	- 1 à 2 couches de EQUA LASURE teintées
Anciennes peintures, lasure ou vernis	- Lavage et brossage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche de EQUA LASURE - Incolore diluée à l'eau 5%	- 1 à 2 couches de EQUA LASURE teintées

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

RECOMMANDATIONS

Les teintes foncées résistent mieux au vieillissement en extérieur.
La lasure incolore est interdite en usage finition extérieure (DTU 59-1)
Pour les supports absorbants, la première couche devra être diluée.
Ne pas appliquer sur des bois huilés ni sur des bois contenant des composants anti siccatifs.
En cas de remontée de fibre du bois : laisser sécher 24 h, puis égrainer au papier de verre grain 180-240, avant d'appliquer la seconde couche.

Pour une très longue durée de vie en extérieur très exposée aux UVs et à la pluie : privilégiez 1 couche incolore + deux couches de finition teintées.

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur www.nikkal.fr.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité
Utiliser rapidement après ouverture.

DÉCHET

Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient 0 g/l de COV.

Lasure à base de résines acryliques et alkydes

Matériel d'application

BROSSERIE

Finition classique		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1969 Réf: 890 PC Réf: 674 Réf: 890 AC Réf: 890 BAC
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1969 Réf: 516 Réf: 486

ROULEAU

Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1969 support rugueux Réf: 1541
------------------------	---	--

MANCHON

Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1969 support lisse Réf: 209711
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1969 support rugueux Réf: 2541

Pour toutes autres marques de broserie, veuillez nous consulter.