



Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes



Avantages et qualités



- Idéal pour finition de qualité en intérieur en milieux équatorial.
- Excellente accroche sur fonds usuel du bâtiment.
- Haute résistance aux agressions de supports en climat équatorial.
- Excellente opacité et sans reprise.
- Facile d'utilisation.
- Très haut rendement et micro poreux.
- Lavable.
- Près à l'emploi et facile à appliquer.

Caractéristiques techniques

CLASSIFICATION norme AFNOR NF T 36-005	Famille I, classe 7b2-4a
ASPECT	Semi-tendu
ÉTAT DE FINITION	Mat
TAUX DE BRILLANCE norme ISO 2813	15.2% sous 85°
COULEUR	Blanc & couleurs
RENDEMENT norme 6504-1	12 m²/Litre
CONDITIONNEMENT	1.4 kg, 5.6 kg et 20 kg
TEMPS DE SÉCHAGE norme ASTM 5895	Sec au touché : 30 min Sec : 6 heures Recouvrable : 24 heures
RÉSISTANCE AU LAVEMENT ET ABRASION norme ISO 11998	20 µm classe 2
OPACITÉ 100 µm (%) norme ISO 2814	98% classe 2
EXTRAIT SEC EN POIDS norme ISO 3251	69% (+/- 4%)
ADHÉRENCE norme ISO 2409	Acier : classe 1 Bois : classe 1 Placoplatre BA13 : classe 0 Support hydraulique : classe 0 PVC : classe 1
RÉSISTANCE AUX RAYURES norme ISO 1518-2	Acier > 4kg
ESSAI DE PLIAGE (MANDRIN CONIQUE) norme ISO 6860	Résiste



Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes

Mise en œuvre

Traitez toutes fissures, supports humides ou risque de remontée d'humidité avant mise en peinture.

Appliquer le produit en couche fine en tirant bien le film de peinture. Proscrire toutes surépaisseurs.

Tous les travaux préparatoires et les mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts	Finition
Placoplatre, béton, Et dérivés neuf	- Égrenage des supports - Lavage et brossage - Ponçage et dépoussiérage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM ou - 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA INTER
Bois et dérivés neufs	- Lavage et brossage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM ou - 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA INTER
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM	- 2 couches EQUA INTER
Anciennes peintures Non adhérentes ou avec farinage	- Grattage/lessivage/rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage	- 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA INTER

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@nikkal.fr.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité
Utiliser rapidement après ouverture.

DÉCHET

Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.

COV & SCOV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient 0 g/l de COV.
Ce produit contient maximum 30 g/l de semi-COV.

Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes

Matériel d'application

NETTOYAGE DU MATÉRIEL à l'eau immédiatement après utilisation.

BROSSERIE

Finition classique		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 Réf: 890 PC Réf: 674 Réf: 890 AC Réf: 890 BAC
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 Réf: 88 BB Réf: 515 BB Réf: 89 BBC Réf: 89 BBAC

ROULEAU

Finition classique	support rugueux & lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux & lisse Réf: 1580
Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux Réf: 1583 support lisse Réf: 1532

MANCHON

Finition classique	support rugueux & lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux & lisse Réf: 2580
Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux Réf: 2583 support lisse Réf: 2532

AIRLESS

		 BUSE HEA réf : T330-413 ou T330-415 pression recommandée : 100 à 120 bars dilution : Produit prêt à l'emploi. Remarques: Meilleure finition avec buse 415 mais nécessité de déplacement rapide du pistolet pour ne pas surcharger. Réservé à une bonne dextérité et habitude de pulvériser en airless. Plus de tolérance avec une buse 413.
---	--	--

Pour toutes autres marques de broserie ou machine, veuillez nous consulter.