



Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes



Avantages et qualités



- Idéal pour finition de qualité en extérieur exposé en milieux équatorial.
- Excellente accroche sur fonds usuel du bâtiment.
- Très haute résistance aux agressions de supports en climat équatorial.
- Excellente opacité et sans reprise.
- Formulation très longue durée de vie (zéro nutriments).
- Ultra micro poreux.
- Excellente résistance aux UVs et à l'humidité.
- Très bonne résistance à la saponification.
- Lessivable.

Caractéristiques techniques

CLASSIFICATION norme AFNOR NF T 36-005	Famille I, classe 4a
CLASSEMENT PEINTURE FAÇADE norme ISO 1062	E3, V3 & W3
ÉTAT DE FINITION	Mat soie
ASPECT HUMIDE	Peinture crémeuse
TAUX DE BRILLANCE norme ISO 2813	<10% sous 85°
COULEUR	Blanc & Base P
RENDEMENT norme 6504-1	8 m ² /Litre
OPACITÉ norme ISO 6504-1	98% pour 8m ² /L classe 2
CONDITIONNEMENT	1.3 kg, 5 kg et 19 kg
TEMPS DE SÉCHAGE norme ASTM 5895	Sec au touché : 30 min Sec : 3 heures Recouvrable : 24 heures
RÉSISTANCE AUX UVs & A L'HUMIDITÉ norme ISO 11507	2000 h
ADHÉRENCE norme ISO 4624	1.2MPa
EXTRAIT SEC EN POIDS norme ISO 3251/2008	67% (+/- 2%)
PERMÉABILITÉ A L'EAU LIQUIDE norme EN 927-5	<0.1 kg/(m ² .h ^{0.5})
PERMÉABILITÉ A LA VAPEUR D'EAU norme ISO 7783	355 g/m ² /j
RÉSISTANCE A LA SAPONIFICATION norme ISO 2812-4	Très bonne
TEMPS DE RECOUVREMENT norme ASTM 5895	court
CLASSEMENT REVÊTEMENT FAÇADE	Peinture D2 / Système D3



Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes

Mise en œuvre

Traitez toutes fissures, supports humides ou risque de remontée d'humidité avant mise en peinture.

Proscrire toutes surépaisseurs.

Tous les travaux préparatoires et les mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts	Finition
Placoplatre, béton, Et dérivés neuf	- Égrenage des supports - Lavage et brossage - Ponçage et dépoussiérage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire	- 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA FAÇADE
Bois et dérivés neufs	- Lavage et brossage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM ou - 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA FAÇADE
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA PRIM ou - 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA FAÇADE
Anciennes peintures Non adhérentes ou avec farinage	- Grattage/lessivage/rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage	- 1 couche d'EQUA FIX	- 2 couches EQUA FAÇADE

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@nikkal.fr.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité
Utiliser rapidement après ouverture.

DÉCHET

Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.

COV & SCOV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient 0 g/l de COV.
Ce produit contient maximum 30 g/l de semi-COV.

Peinture mate à base de résines acryliques et alkydes

Matériel d'application

NETTOYAGE DU MATÉRIEL à l'eau immédiatement après utilisation.

BROSSERIE

Finition classique		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 Réf: 890 PC Réf: 674 Réf: 890 AC Réf: 890 BAC
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 Réf: 88 BB Réf: 515 BB Réf: 89 BBC Réf: 89 BBAC

ROULEAU

Finition classique	support rugueux & lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux & lisse Réf: 1580
Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux Réf: 1583 support lisse Réf: 1532

MANCHON

Finition classique	support rugueux & lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux & lisse Réf: 2580
Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps COCAI DEPUIS 1967 support rugueux Réf: 2583 support lisse Réf: 2532

AIRLESS

TITAN		 HEA BUSE HEA TR1 - 5191 Réf: TITANBUSE519 pression recommandée : 95 bars dilution : 0.5 litre
---------------------	--	---

Pour toutes autres marques de brosse ou machine, veuillez nous consulter.