СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ

Останнє оновлення:: 15/05/2024

RAYSTON FLOOR PU 30 FLEX

ОПИС: Самонівелююча двокомпонентна система на основі поліуретанових смол з 100% вмістом сухої речовини, пігментована, з гладким фінішним покриттям, призначена для захисту бетонних поверхонь та підлог.

ТИПОВІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Система Rayston Floor PU 30 Flex — ідеальний варіант для захисту підлог у промислових приміщеннях, складах, паркінгах, майстернях, клініках, лікарнях тощо, де потрібне гладке покриття з більшою толерантністю до рухів та тріщин, ніж у традиційних системах.

ПЕРЕВАГИ:

- Добра стійкість до стирання та ударів
- Широка гама кольорів
- Безрозчинникова система
- Підвищена гнучкість і здатність поглинати рухи й удари у порівнянні з епоксидними системами
- Сертифікат вогнестійкості Bfl-s1
- Можливість досягнення різного рівня протиковзких характеристик
- Гідроізоляційні властивості
- Товщина системи: 2,2-2,6 мм



Приблизна товщина системи: 2.2-2.6 мм

ЕТАПИ СИСТЕМИ

ОСНОВА: Бетон, витриманий понад 28 днів, вологість <4%, без капілярної вологи, міцність на відрив >1,5 Н/мм², температура >10°C. Поверхня повинна бути чистою, без забруднень, мастил, пилу або відкритих пор..

	Назва	Опис	Площа м²	Розхід кг/м2	Кількість
Грунт	**Primer Epoxy 100**	Епоксидний праймер з 100% вмістом сухої речовини. Може наноситися в один або два шари для досягнення кращого проникнення в основу. Опціонально: свіже посипання заповнювачем фракції 0,3–0,8 мм, загалом: 0,5–0,7 кг/м².	**100,00**	**0,4**	**40,00**
Основний шар	**Pavisoft**	Двокомпонентна поліуретанова мембрана з 100% вмістом сухої речовини.	**100,00**	**3**	**300,00**
Верхній шар	**Colodur Eco**	Двокомпонентна аліфатична поліуретанова смола на водній основі. Створює тверде, гнучке та стійке до УФ-випромінювання покриття. Наносити в два шари по 200–250 г/м² кожен. Для створення протиковзкого фінішу додайте 5–7% антиковзної добавки в останній шар.	**100,00**	**0,5**	**50,00**

Вибір конкретних продуктів повинен здійснюватися відповідно до вимог основи та умов об'єкта. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічних паспортів продукції Rayston. Інформація, наведена в цій технічній картці, а також наші письмові чи усні поради та результати випробувань надані добросовісно, на основі нашого досвіду і тестувань, проведених незалежними лабораторіями. Вони не є гарантією для виконавця і мають слугувати лише як орієнтовні довідкові дані. Усі технічні описи систем і продуктів регулярно оновлюються. Отримання актуальної версії є відповідальністю замовника..

RAYSTON SYSTEMS - KRYPTON CHEMICAL SL
Pol. Ind. Les Tàpies - C/Martí I Franquès, 12 - 43890 L'Hospitalet de l'Infant - Tarragona Spain- rayston@kryptonchemical.cwww.kryptonchemical.com-
rayston@kryptonchemical.com – www.kryptonchemical