RAYSTON PAINT CD

ОПИС

Кольорова двокомпонентна епоксидна смола, що не містить розчинників, використовується як ущільнювач для струмопровідних багатошарових систем.

ЗАСТОСУВАННЯ

Rayston Paint CD може використовуватися як багатошарове герметизуюче покриття на промислових підлогах, складах, автостоянках тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

- Легке застосування
- Водонепроникність
- Висока механічна та хімічна стійкість
- Без розчинників
- Глянцеве покриття
- Легке очищення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ

	Компонент А	Компонент В
Хімічна ідентичність	Епоксидна смола на основі бісфенолу А	Поліамін
Постачання	Контейнер 12 кг	Металевий контейнер 3 кг
Співвідношення змішування	А=12, В=3 за вагою	
Тверді речовини	100%	
Життєздатність	приблизно 30 хв (20ºC)	
Щільність	1.35-1.5 г/см^3	
Температура нанесення	10-30 ºC	
Відносна вологість	<80%	
Адгезія	>3 Н/мм^2	
Час висихання	При 20ºC, 60% вв: Пішохідний рух: 24 год Дорожній рух: 4 дні Повне висихання: 7 днів	

Зберігання Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці при температурі від 15ºC до 25ºC. Не піддавати дії прямих сонячних променів. Термін зберігання в закритому контейнері - 12 місяців.

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ

Бетонна основа повинна бути сухою і очищеною від пилу, масел і жирів. Межа міцності при розтягуванні повинна бути > 1,5 Н/мм2, а вологість <4%. Бетон повинен мати відкриту пористу структуру для хорошого проникнення ґрунтовки. Рекомендується підготувати основу за допомогою фрезерування або дробеструйної обробки.
Температура основи повинна бути вище 10ºC і на 3ºC вище точки роси.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- У разі затвердіння при низьких температурах або коли покриття може намокнути, через деякий час його необхідно захистити прозорим поліуретаном.
- Необхідно забезпечити непроникність основи для капілярної вологи.
- Не додавайте розчинники або інші продукти, які можуть вплинути на кінцеві характеристики матеріалу.
- Заповнювачі повинні бути повністю сухими.
- Перевірте стійкість матеріалу до чистячих засобів.

ЗМІШУВАННЯ

Перемішуйте до однорідної маси компонента А в окремій ємності, додайте компонент В і перемішуйте мішалкою на низьких обертах до отримання однорідної і рівномірної маси.

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення гумовим шпателем.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Промийте інструменти розчинником одразу після нанесення.

БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА

Необхідно прочитати і зрозуміти паспорти безпеки продукту. Він містить епоксидну смолу, може подразнювати очі та шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою. Використовуйте добре провітрювані місця. У разі розливу зібрати матеріал за допомогою абсорбуючого засобу (пісок, тирса).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

Інформація в цій інструкції ґрунтується на лабораторних дослідженнях і нашому досвіді. Ми не несемо відповідальності за інші застосування продукту, які не відповідають зазначеним. Ми гарантуємо, що всі продукти відповідають технічним характеристикам, визначеним у їхніх технічних паспортах та паспортах безпеки.

KRYPTON CHEMICAL
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant -Spain
Phone: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com