RAYSTON TOP CD

ОПИС

Прозора, без розчинників, без наповнювачів двокомпонентна епоксидна смола, призначена для використання в якості герметика для струмопровідних багатошарових систем.

ВЛАСТИВОСТІ

Пігментоване покриття легкого нанесення, яке можна наносити на злегка зволожені поверхні або з невеликою залишковою вологою.

- Без розчинників
- Висока механічна та хімічна стійкість
- Хороша зносостійкість
- Непроникне для води, мастил і масел
- Можливість використання для створення великої товщини

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ		
	Компонент А	**Компонент В**
Хімічна ідентичність	Епоксидна смола на основі бісфенолу A/F	Циклоаліфатичний поліамінний аддукт
Постачання	Контейнер 8 кг	Металевий контейнер 4 кг
Співвідношення змішування	A=2, B=1 за вагою A=1.8, B=1 за об'ємом	
Тверді речовини	100%	
Життєздатність	приблизно 35 хв (20ºC)	
Щільність	1.10 г/см^3	
Температура нанесення	10-30 ºC	
Адгезія	>3 Н/мм^2	
Час висихання	При 20ºC, 60% вв: Пішохідний трафік: 24 год Дорожній рух: 4 дні Повне висихання: 7 днів	
Електричний опір заземлення	5106 Ω	
Зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому місці при температурі від 15ºC до 25ºC. Не піддавати дії прямих сонячних променів. Термін зберігання в закритому контейнері - 12 місяців.	

ВИМОГИ ДО ПІДТРИМКИ

Бетонна основа повинна бути сухою і очищеною від пилу, масел і жирів. Межа міцності при розтягуванні повинна бути > 1,5 Н/мм2, а вологість <4%. Бетон повинен мати відкриту пористу структуру для хорошого проникнення ґрунтовки. Рекомендується підготувати основу за допомогою фрезерування або дробеструйної обробки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- У разі затвердіння при низьких температурах або коли покриття може намокнути, через деякий час його необхідно захистити прозорим поліуретаном.
- Не додавайте розчинники або інші продукти, які можуть вплинути на кінцеві характеристики матеріалу.
- Заповнювачі повинні бути повністю сухими.
- Перевірте стійкість матеріалу до чистячих засобів.

СУМІШ

Перемішуйте до г до однорідної маси компонента А в окремій ємності, додайте компонент Б і перемішуйте мішалкою на низьких обертах до отримання однорідної і рівномірної маси.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Промийте інструменти розчинником одразу після нанесення.

БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА

Необхідно прочитати і зрозуміти паспорти безпеки продукту. Він містить епоксидну смолу, може подразнювати очі та шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою. Використовуйте добре провітрювані місця. У разі розливу зібрати матеріал за допомогою абсорбуючого засобу (пісок, тирса).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

Інформація в цій інструкції ґрунтується на лабораторних дослідженнях і нашому досвіді. Ми не несемо відповідальності за інші застосування продукту, які не відповідають зазначеним. Ми гарантуємо, що всі продукти відповідають технічним характеристикам, визначеним у їхніх технічних паспортах та паспортах безпеки.

KRYPTON CHEMICAL
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant -Spain
Phone: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com